

MAY 702

SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

1 – ÜRÜN TANIMI

MAY 702 SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK tek bileşenli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip elastiki bir dolgu ve yalıtım malzemesidir.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Elastiktir.
- Parlak ve kaygan bir görünümü vardır.
- Tuğla, beton ve ahşap gibi tüm gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
- Uygulanması ve temizlenmesi kolaydır.
- Yağmur, kar ve güneş ışığına karşı dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- Boyanabilir. Kokusuzdur.
- Kürleştikten sonra su geçirmez.
- Küf tutmaz

3 – UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, beton ve tuğla gibi inşaat elemanlarının birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlayıcı olarak
- Kapı ve pencere doğramalarının montajında, boşlukların doldurulmasında
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında

4 – KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulanacak yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Gözenekli olmayan yüzeyler için astar kullanmaya gerek yoktur. Gözenekli yüzeylerde akrilik mastik su ile inceltirilerek astar olarak kullanılabilir.
- Derz genişliği min. 5 mm, max. 25 mm olmalıdır. Önerilen derz genişliği / derz derinliği oranı 2/1' dir.
- Uygulama sıcaklığı +5 °C ve +40 °C arasındadır.
- Uygulamadan hemen sonra mastik yüzeyi ıslak bir sünger veya parmakla düzeltilebilir.
- Uygulamadan sonra uygulama alnını 2 saatliğine kuru tutunuz.

5 – RAF ÖMRÜ

- Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 18 ay'dır.

6 – ÖNEMLİ

- Sürekli suya maruz kalan yerlerde kullanılmamalıdır.

MAY 702

SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

7 – AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	İçerik	Koli içi adeti
MAY 702 Silikonize Akrilik Mastik Beyaz	310ml	30 adet

8 – TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Akrilik Dispersion	
Kıvam	: Pasta	
pH	: 7-8	
Yoğunluk	: $1,60 \pm 0,03 \text{ gr/cm}^3$	(ISO 1183)
Kabuk bağlama süresi	: $50 \pm 20 \text{ min}$ (23 °C and 50% R.H)	(ASTM C679)
Kürleşme hızı	: 2 mm/day (23 °C and 50% R.H)	
Shore A Sertlik	: 30-50 Shore A	(DIN 53505)
Elastikiyet	: ≥ 300	(DIN 53504)
E 100 Modules	: $0,55 \text{ kg/cm}^2$	
Max. gerilme Mpa/mm ²	: $>0,01 \text{ (Mpa/mm}^2 \text{)}$	(ISO 8339)
Sıcaklık dayanımı	: -10 °C ile +80 °C	
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C	

Bu teknik bilgi dokümanı önceki tüm baskıların yerini almaktadır. Bu belgedeki tüm tavsiyeler, değerler ve güvenlik bilgileri dikkatli araştırmalarımıza ve son laboratuvar raporlarımıza dayanmaktadır. Bu doküman büyük bir özenle derlenmiş olsa da, çok sayıdaki farklı malzeme ve uygulamalar ve de olası farklı uygulama koşulları nedeniyle elde edilen sonuçlar için **YOLDAŞ ENDÜSTRİ** sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar, kullanmadan önce ürünün kendi uygulamalarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Genel satış koşullarımız geçerlidir. **YOLDAŞ ENDÜSTRİ**, önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.