

MAY 800

MDF YAPIŞTIRICI

1 – ÜRÜN TANIMI

MAY 800 MDF YAPIŞTIRICI JEL+AKTİVATÖR, yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yapışma gücü
- Dikey yüzeylerde kullanıma uygun; akma ve sıçrama yapmaz
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.

3 – UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap parçaların montaj ve tamiratında
- MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde
- Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

4 – KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey temiz, kuru, her türlü kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerden birine uygulanır ve sonra yüzeyler bir araya getirilerek yaklaşık 30 saniye sıkıca bastırılır.

5 – AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	İçerik	Koli içi adeti
MAY 800 MDF Yapıştırıcı	200ml aktivatör + 50gr yapıştırıcı jel	50 adet
MAY 800 MDF Yapıştırıcı	400ml aktivatör + 100gr yapıştırıcı jel	30 adet

6 – RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamda +5°C ve 25°C arasında orijinal ambalajında saklanıldığında raf ömrü 12 ay'dır.

7 – ÖNEMLİ

- Siyanoakrilat yapıştırıcı kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır.
- Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Cilt ile temasında hızla kürleşir.
- Cilde ve göze damlatmayınız, gözle temasında ciddi hasar verebilir.
- Ambalajlar sıkıca kapatılmadığında yapıştırıcı sertleşir.

MAY 800

MDF YAPIŞTIRICI

8 – TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapıştırıcı Jel

Kimyasal Yapısı	: Etil Siyanoakrilat/ Hekzan	
Görünüm	: Sıvı jel /Aerosol	
Renk	: Renksiz	
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C	
Yoğunluk	: 1,06 ± 0,01 g/cm ³	ASTM D1875
Maksimum Kesme Dayanımı	: 80 kgf/cm ²	
Parlama Noktası	: >81°C	
Vizkosite	: 1200 - 1800 Cps at 25°C	ASTM D1084
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70 °C	

Aktivatör

Baz	: Hekzan	
Görünüm	: Aerosol	
Renk	: Renksiz	
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C	
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70 °C	

Bu teknik bilgi dokümanı önceki tüm baskıların yerini almaktadır. Bu belgedeki tüm tavsiyeler, değerler ve güvenlik bilgileri dikkatli araştırmalarımıza ve son laboratuvar raporlarımıza dayanmaktadır. Bu doküman büyük bir özenle derlenmiş olsa da, çok sayıda farklı malzeme ve uygulamalar ve de olası farklı uygulama koşulları nedeniyle elde edilen sonuçlar için **YOLDAŞ ENDÜSTRİ** sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar, kullanmadan önce ürünün kendi uygulamalarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Genel satış koşullarımız geçerlidir. **YOLDAŞ ENDÜSTRİ**, önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.