

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

### 1 – ÜRÜN TANIMI

**MEMOCHEM STE KİMYASAL DÜBEL**, epoksi akrilat reçine bazlı 2 bileşenli bir harçtır ve 2-C kartuş (ST - standart kartuş) sisteminde teslim edilir. Bu ürün, el, pil veya pnömatik alet ve statik karıştırıcı kombinasyonu ile kullanılabilir. Onaylanmamış uygulamalar için ankraj çubuğu ve içten dışlı manşonların ankrajı için uygun maliyetli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Naylon çapa kovanı kullanılarak, içi boş tuğlalarda kolay ve tasarruflu bir uygulama mümkündür. 80°C'ye kadar ortam sıcaklığına sahip ve örneğin yüzme havuzları (klor) gibi kimyasal direncin önemli olduğu ekstrem ortamlardaki uygulamalarda başarılı sonuçlar verir.

### 2 – ÖZELLİKLER

- İnşaat demiri ile çatlaksız beton, dolu tuğla ve delikli tuğlada uygulama
- Üstten uygulama
- Ankrajda genişleme kuvveti oluşmadığında kenara yakın bağlantı noktaları için uygundur.
- Kuvvetlendirilmiş kimyasal direnç
- Daha az çekme/büzülme
- Yüksek eğilme ve basınç dayanımı
- Kartuş, statik karıştırıcısı değiştirilerek veya vida kapaklı kartuşla iş bitiminde kapatılarak raf ömrünün sonuna kadar tekrar kullanılabilir.
- EN 196 Bölüm 1'e göre mekanik özellikler:
  - Yoğunluk: 1,68 kg/dm<sup>2</sup>
  - Basınç dayanımı: 121 N/mm<sup>2</sup>
  - Eğilme mukavemeti: 59 N/mm<sup>2</sup>
  - Dinamik elastisite modülü: 3500 N/mm<sup>2</sup>

### 3 – UYGULAMA ALANLARI

Metal profiller, konsol, korkuluk, sıhhi cihazlar, kablo kanalları, borular gibi cephelerin, çatıların, ahşap konstrüksiyonun, metal konstrüksiyonun sabitlenmesi için uygundur.

- **Yeraltı:**
  - Çatlaksız beton, hafif beton, gözenekli yapıda betonlar, dolu tuğla, delikli tuğla, doğal taş (Doğal taş, rengi solabilir; önceden kontrol edilmelidir.); darbeli matkapla açılan delikler
- **Bağlantı elemanları:**
  - İnşaat demirleri (çinko kaplama veya sıcak daldırma, paslanmaz çelik ve yüksek korozyon direncine sahip çelikler), takviye çubukları, manşonlar, profiller, alttan kesmeli çelik bölüm (delikli kısımlar gibi)
- **Sıcaklık aralığı:**
  - 5°C ile+35°C arası uygulama sıcaklığıdır.
  - Kartuş sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır. Optimal sıcaklık +20°C'dir.
  - Tam kürleşme sonrası uygulama yapılan malzeme sıcaklığı -40°C ile +80°C arasında tolere edilebilir.



YOLDAŞ ENDÜSTRİ A.Ş.  
İTOB OSB Mah. 10034 Sok. NO:3  
35471 Menderes, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 799 0441  
[info@yoldasgrup.com](mailto:info@yoldasgrup.com)  
[www.yoldasgrup.com](http://www.yoldasgrup.com)

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

### Reaktivite

Uygulama yapılan malzemenin sıcaklığı	Jelleşme ve çalışma süresi	Kuru malzeme üzerinde tamamen kürleşme süresi	Islak malzeme üzerinde tamamen kürleşme süresi
+5°C	25dk	120dk	240dk
+10°C	15dk	80dk	160dk
+20°C	6dk	45dk	90dk
+30°C	4dk	25dk	50dk
+35°C	2dk	20dk	40dk

### 4 – AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	İçerik	Koli içi adet
Memochem STE-300	300ml	12 adet
Memochem STE-345	345ml	12 adet
Memochem STE-410	410ml	12 adet

### 5 – RAF ÖMRÜ

- Depolama:** Soğuk ve karanlık bir yerde saklayın. Depolama sıcaklığı +5°C ile +25°C arasında olmalıdır.
- Raf ömrü:** Uygun koşullarda saklandığında 12 aydır.

### 6 – GÜVENLİK

**Bileşen A:** Cilt tahişine yol açar. Ciddi göz tahişine yol açar. Solunum tahişine yol açabilir. Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Koruyucu eldiven/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. Göz tahişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. Tüketilmiş ürün ambalajını yerel/bölgelik/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

**Bileşen B:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Ciddi göz tahişine yol açar. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Buharını solumaktan kaçının. Koruyucu eldiven/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Tüketilmiş ürün ambalajını yerel/bölgelik/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.




YOLDAŞ ENDÜSTRİ A.Ş.  
İTOB OSB Mah. 10034 Sok. NO:3  
35471 Menderes, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 799 0441  
info@yoldasgrup.com  
www.yoldasgrup.com

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

### 7 – KULLANIM ŞEKİLİ

	<p><b>1.</b> Darbeli matkap moduyla, seçilen ankray çubuğuun gerektirdiği boyut ve gömme derinliğinde uygulama yapılacak malzemeye bir delik açın.</p>
 Veya 	<p><b>2a.</b> Temizlik öncesi ortamda su varsa uzaklaştırılmalıdır. Ankray deliğinin altından veya arkasından başlayarak, deliği basınçlı hava veya el pompası ile en az dört kez temizleyin. Ankray deliği sonuna kadar ulaşılamazsa ek bir uzatma kullanılmalıdır. Manuel hava pompası, 20mm delik çapına kadar olan ankray boyutları için kullanılabilir. 20mm'den büyük veya 240mm'den daha derin delikler için basınçlı hava (en az 6 bar) kullanılmalıdır.</p>
 Veya 	<p><b>2b.</b> Fırça çapını kontrol etmek için Tablo 5'e bakın ve fırçayı bir delme makinesine veya akülü tornavidaya takın. Deliği uygun büyülükte bir tel fırça ile dört kez fırçalayın. Eğer fırça ile ankray deliği sonuna ulaşılamazsa ek bir uzatma fırçası kullanılmalıdır.</p>
 Veya 	<p><b>2c.</b> Son olarak deliği en az dört kez basınçlı hava veya bir el pompasıyla tekrar temizleyin. Ankray deliği sonuna kadar ulaşılamazsa ek bir uzatma kullanılmalıdır. El pompası, 20mm delik çapına kadar olan ankray boyutları için kullanılabilir. 20mm'den büyük veya 240mm'den daha derin delikler için basınçlı hava (en az 6 bar) kullanılmalıdır.</p>
 	<p><b>3.</b> Temin edilen statik karıştırma ucunu kartuşa takın ve kartuş tabancaya yerleştirin. Her bir yeni kartuşa geçildiğinde veya önerilen çalışma süresinden daha uzun süren duraksamalar olduğunda yeni bir statik karıştırıcı uç takılmalıdır.</p>
 	<p><b>4.</b> Ankray çubuğu harç dolu deliğe sokmadan önce, ankray çubuklarının üzerine gömme derinliğinin konumu işaretlenmelidir.</p>
	<p><b>5.</b> Ankray deliğine ürünü uygulamadan önce, deliğin dışındayken ürünü en az üç tam hareketle sıkın ve harçın olması gereken gri rengi görene kadar başlangıçtaki homojen olmayan şekilde karıştırılmış yapışkan kısmı atın.</p>
	<p><b>6.</b> Temizlenmiş ankray deliğinin en altından veya arkasından başlayarak deliğin yaklaşık üste ikisini yapıştırıcı ile doldurun. Hava boşlukları oluşmasını önlemek için delik doldukça statik karıştırma ucunu yavaşça geri çekin. Tabloda verilen jelleşme-çalışma sürelerine uyın.</p>

# MEMOCHEM


## STE KİMYASAL DÜBEL

	<b>7.</b> Yapışkan gömme derinliğine ulaşana kadar pozitif dağılımını sağlamak için dişli çubuğu veya takviye çubuğunu hafifçe döndürerek ankraj deliğine itin. Ankraj çubuğu, kir, gres, ya��g veya diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
	<b>8.</b> Ankraj çubuğunun delığın altına tam olarak oturduğundan ve fazla harçın delığın üst kısmında göründüğünden emin olun. Bu gereksinimler karşılanmazsa, uygulamanın tekrarlanması gereklidir.
	<b>9.</b> Yapıştırıcının üzerine yükleme yapmadan ve tork uygulamadan önce belirtilen süre kadar kürleşmesine izin verin. Tamamen sertleşene kadar ankraj çubu��unu hareket ettirmeyin, döndürmeyin veya bir a��r��l��k yüklemeyin.
	<b>10.</b> Tam kürleşmeden sonra, eklenecek parçaları kalibre edilmiş bir tork anahtarı kullanarak maksimum tork ile sıklayın.

### Beton – Dübel Deli  inin Temizlenmesi

Fırça: 20mm çapında, (A2) çelik tel. 80mm uzunluk.

Delik açmak için M6 matkap ucu.



### Manuel hava pompası



# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

Ankraj (mm)	Ankraj deliği (mm)	Fırça çapı $d_b$ (mm)	Min. fırça çapı $d_{b,min}$ (mm)	Fırça uzunluğu L (mm)
M8	10,0	12,0	10,5	170
M10	12,0	14,0	12,5	170
M12	14,0	16,0	14,5	200
M16	18,0	20,0	18,5	300
M20	24,0	26,0	24,5	300

### Beton – Parametrelerin Ayarlanması

Ankraj Boyutu				M8	M10	M12	M16	M20
Köşe mesafesi	$1,0 \times h_{ef}$	$C_{cr1N}$	[mm]	80	90	110	125	170
Min. köşe mesafesi	$5,0 \times d$	$C_{min}$	[mm]	40	50	60	80	100
Yatay mesafe	$2,0 \times h_{ef}$	$S_{cr1N}$	[mm]	160	180	220	250	340
Min. yatay mesafe	$5,0 \times d$	$S_{min}$	[mm]	40	50	60	80	100
Gömme derinliği		$h_{ef}$	[mm]	80	90	110	125	170
Min. parça kalınlığı		$h_{min}$	[mm]	$h_{ef} + 30\text{mm}$			$h_{ef} + 2d_0$	
Ankraj çapı		$d$	[mm]	8	10	12	16	20
Matkap çapı		$d_0$	[mm]	10	12	14	18	24
Tork kurulumu		$T_{inst.}$	[mm]	10	20	40	60	120

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

### Beton – Performans Verileri

ÇEKME YÜKLERİ - ETAG 001 Ek C'ye göre Tasarım Yöntemi A – Çekme dayanımı için karakteristik değerler

Ankraj Boyutu				M8	M10	M12	M16	M20
Çelik kopması								
Karakteristik çekme dayanımı: Çelik, çinko kaplama veya sıcak daldırma. Özellik sınıfı 5.8	$N_{Rk,s}$	[kN]	18	29	42	78	196	
Karakteristik çekme dayanımı: Çelik, çinko kaplama veya sıcak daldırma. Özellik sınıfı 8.8	$N_{Rk,s}$	[kN]	29	46	67	125	122	
Kısmi güvenlik faktörü	$\gamma_{Ms,N}$						1,50	
Karakteristik çekme dayanımı: Paslanmaz çelik A4 ve HCR	$N_{Rk,s}$	[kN]	26	41	59	110	172	
Kısmi güvenlik faktörü	$\gamma_{Ms,N}$						1,87	
Çekme ve beton koni hatası. <sup>1)</sup>								
C20/25 betonda karakteristik bağ direnci								
50°C/80°C <sup>2)</sup>	Çatlaksız beton	$N_{Rk,p} = N_{Rk,c}^0$	[kN]	12	18	26	30	48
Kısmi güvenlik faktörü (islak ve kuru)	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Mc}$						1,80	
Gömme derinliği	$h_{ef}$	[mm]	80	90	110	125	170	
Köşe mesafesi	$c_{cr,N}$	[mm]	80	90	110	125	170	
Yatay mesafe	$s_{cr,N}$	[mm]					2 x $c_{cr,N}$	
Beton olmayan-beton olan artış faktörleri, $y_c$							$(f_{ck}^{0,30})/2,63$	
Yarıılma hatası								
Köşe mesafesi	$c_{cr,sp}$	[mm]					$c_{cr,N} \text{ O } 2 h_{ef} (2,5 - h/h_{ef}) \text{ O } 2,4 h_{ef}$	
Yatay mesafe	$s_{cr,sp}$	[mm]					2 x $c_{cr,sp}$	
Kısmi güvenlik faktörü (islak ve kuru)	$\gamma_{Msp}$						1,80	

Bu tablodaki verilerin ETAG 001 Ek C tasarım hükümleri ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır.

1) Bu tabloya göre veya ETAG 001 Ek C 5.2.2.4'ye göre belirlenecektir. Daha küçük olan değer belirleyicidir.

2) Kısa süreli sıcaklık / Uzun süreli sıcaklık. Uzun vadeli beton sıcaklıkları, önemli süreler boyunca kabaca sabittir. Kısa vadeli yüksek sıcaklıklar, kısa aralıklarla meydana gelenlerdir. Örn. günlük döngünün bir sonucu olarak.

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

### Beton – Performans Verileri

KESME YÜKLERİ - ETAG 001 Ek C'ye göre Tasarım Yöntemi A – Kesme dayanımı için karakteristik değerler

Ankraj Boyutu				M8	M10	M12	M16	M20
Kaldıraç kolu olmadan çelik kopması								
Karakteristik kesme dayanımı: Çelik, çinko kaplama veya sıcak daldırma. Özellik sınıfı 5.8	$V_{Rk,s}$	[kN]	9	15	21	39	61	
Karakteristik kesme dayanımı: Çelik, çinko kaplama veya sıcak daldırma. Özellik sınıfı 8.8	$V_{Rk,s}$	[kN]	15	23	34	63	98	
Kısmi güvenlik faktörü	$\gamma_{Ms,v}$						1,25	
Karakteristik kesme dayanımı: Paslanmaz çelik A4 ve HCR	$V_{Rk,s}$	[kN]	13	20	30	55	86	
Kısmi güvenlik faktörü	$\gamma_{Ms,v}$						1,56	
Kaldıraç kolu olmadan çelik kopması								
Karakteristik eğilme momenti: Çelik, çinko kaplama veya sıcak daldırma, özellik sınıfı 5.8	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	19	37	65	166	324	
Karakteristik eğilme momenti: Çelik, çinko kaplama veya sıcak daldırma, özellik sınıfı 8.8	$M^0_{Rk,s}$	[kN]	30	60	105	266	519	
Kısmi güvenlik faktörü	$\gamma_{Ms,v}$						1,25	
Karakteristik eğilme momenti: Paslanmaz çelik A4 ve HCR	$M^0_{Rk,s}$	[kN]	26	52	92	232	456	
Kısmi güvenlik faktörü	$\gamma_{Ms,v}$						1,56	
Betonda kaldırış etkisi (pryout failure)								
Faktör k							2,0	
Kısmi güvenlik faktörü	$\gamma_{Mc,p}$						1,5	
Beton kenar hatası								
Kesme yüklemesinde etkili ankraj uzunluğu	$l_f$	[mm]	80	90	110	125	170	
Ankrajın dış çapı	$d_{nom}$	[mm]	10	12	14	18	24	
Kısmi güvenlik faktörü	$\gamma_{Mc}$						1,5	

Bu tablodaki verilerin ETAG 001 Ek C tasarım hükümleri ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır.

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

### Beton – Tavsiye edilen yüklemeler

Aşağıdaki koşullar geçerliyse, önerilen yükler yalnızca kabaca bir tasarım için tek bir ankraj için geçerlidir:  
Kuru veya ıslak ankraj deliği, çatlaksız beton C20 / 25, çelik 5.8

c  $\geq$  c<sub>cr,N</sub>

s  $\geq$  s<sub>cr,N</sub>

h  $\geq$  2 x h<sub>ef</sub>

Koşullar sağlanmıyorsa, yükler ETAG 001 Ek C'ye göre hesaplanmalıdır.

Güvenlik faktörleri, önerilen yüklere zaten dahil edilmişdir.

Ankraj Boyutu			M8	M10	M12	M16	M20
Gömme derinliği	h <sub>ef</sub>	[mm]	80	90	110	125	170
Köşe mesafesi	C <sub>cr,N</sub>	[mm]			1,5 x h <sub>ef</sub>		
Yatay mesafe	S <sub>cr,N</sub>	[mm]			3,0 x h <sub>ef</sub>		
Min. yatay mesafe	S <sub>min</sub>	[mm]	40	50	60	80	100
Tavsiye edilen çekme yükü 50°C/80°C <sup>2)</sup>	N <sub>Rec</sub>	[kN]	4,9	7,3	10,3	12,0	19,1
Çelik özellik sınıfı 5.8 için kaldırıç kolu olmadan önerilen kesme yükü <sup>1)</sup>	V <sub>Rec</sub>	[kN]	5,1	8,6	12,0	22,3	34,9



1) ETAG 001 Ek C'ye göre kaldırma kollu kesme yükü.

2) Kısa süreli sıcaklık / Uzun süreli sıcaklık. Uzun vadeli beton sıcaklıkları, önemli süreler boyunca kabaca sabittir. Kısa vadeli yüksek sıcaklıklar, kısa aralıklarla meydana gelenlerdir. Örneğin günlük döngünün bir sonucu olarak.

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

### Tuğla – Kullanım Talimatı

	<b>1.</b> Darbeli matkap moduyla, seçilen ankraj çubuğuunun gerektirdiği boyut ve gömme derinliğinde uygulama yapılacak malzemeye bir delik açın.
	<b>2.</b> Tuğlada su dolu bir delik olması durumunda basınçlı hava veya elektrikli süpürge ile su delikten uzaklaştırılmalıdır. Ankraj deliğinin altından veya arkasından başlayarak, deliği basınçlı hava veya el pompası ile en az dört kez temizleyin. Ardından deliği naylon fırça ile en az iki kez fırçalayın. Son olarak deliği bir el pompasıyla en az iki kez tekrar temizleyin.
	<b>3.</b> Temin edilen statik karıştırma ucunu kartuşa takın ve kartuşu tabancaya yerleştirin. Her bir yeni kartuşa geçildiğinde veya önerilen çalışma süresinden daha uzun süren duraksamalar olduğunda yeni bir statik karıştırıcı uç takılmalıdır.
	<b>4.</b> Ankraj çubuğu harç dolu deliğe sokmadan önce, ankraj çubuklarının üzerine gömme derinliğinin konumu işaretlenmelidir.
	<b>5.</b> Ankraj deliğine ürünü uygulamadan önce, deliğin dışındayken ürünü en az üç tam hareketle sıkın ve harçın olması gereken gri rengi görene kadar başlangıçtaki homojen olmayan şekilde karıştırılmış yapışkan kısmı atın.
	<b>6.</b> Delikli manşonu deliğe sokun. Manşonun deliğe tam oturduğundan emin olun. Kolunu asla kesmeyin! Yalnızca doğru uzunlukta kollar kullanın.
	<b>7.</b> Temizlenmiş ankraj deliğinin arkasından başlayarak deliği yapıştırıcı ile doldurun. Tabloda verilen jelleşme-çalışma sürelerine uyun.
	<b>8.</b> Yapışkan gömme derinliğine ulaşana kadar pozitif dağılımını sağlamak için dişli çubuğu veya takviye çubuğu hafifçe döndürerek ankraj deliğine itin. Ankraj çubuğu, kir, gres, ya��g veya diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
	<b>9.</b> Yapıştırıcının üzerine yükleme yapmadan ve tork uygulamadan önce belirtilen süre kadar kürleşmesine izin verin. Tamamen sertleşene kadar ankraj çubugunu hareket ettirmeyin, döndürmeyin veya bir a��rılık yüklemeyin.
	<b>10.</b> Tam kürleşmeden sonra, eklenecek parçaları kalibre edilmiş bir tork anahtar�� kullanarak maksimum tork ile sıkılayın.

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

### Tuğla – Dübel Deliğinin Temizlenmesi



\*Fırça: 20 mm naylon



\*Hava el pompası

### Tuğla – Performans Verileri

Taş tipi	Mukavemet sınıfı	Önerilen yükleme	Standart kollu				Kanatlı kol	
			M6	M8	M10	M12	M8	M10
Delikli tuğla	Hlz 4	Frec [kN]	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Hlz 6		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Hlz 12		0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kum – kireç delikli tuğla	KSL 4	Frec [kN]	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	KSL 6		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	KSL 12		0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kum - kireç dolu tuğla <sup>1)</sup>	KS 12	Frec [kN]	0,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Dolu tuğla <sup>1)</sup>	Mz 12	Frec [kN]	0,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Hafif beton delikli tuğla	Hbl 2	Frec [kN]	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
	Hbl 4		0,5	0,6	0,6	0,6	-	-

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

Frec [kN] 0,5 0,6 0,6 0,6

- -

**Kurulum Parametreleri**

Dübel grubu arası yatay mesafe	scr,N Group	[mm]	Hz, KSL, MZ, KS = 100 Hbl, Hbn = 200				100		
Dübel grubu arası minimum yatay mesafe <sup>2)</sup>	smin Group	[mm]	Hz, KSL, MZ, KS = 50 Hbl, Hbn = 200				50		
Tekli dübeller arası yatay mesafe	scr,N Single	[mm]	250				250		
Köşe mesafesi	ccr,N	[mm]	250				200 (250) 3)		
Minimum köşe mesafesi <sup>4)</sup>	cmin	[mm]	250				50 (60) 3)		
Çubuğu gömme derinliği	kollu	hef	[mm]	50	85	85	85	80	90
	kolsuz	hef	[mm]	60	80	90	110	80	90
Delme derinliği	kollu	h0	[mm]	55	90	90	90	105	105
	kolsuz	h0	[mm]	65	85	95	115	85	95
Minimum parça kalınlığı	hmin	[mm]	110				125	110	
Delme çapı	do	[mm]	11	16	16	16	14	16	
Sabit elemendeki delik çapı	df	[mm]	7	9	12	14	9	12	
Kurulum torku	Tinst	[Nm]	3	8	8	8	2	2	

1) İçi dolu kireç-kum tuğla (KS) duvarlarda ve duvar tuğlalarının (Mz) ankrajında çapa kovası (perforated sleeve) gerekmekz.

2) İzin verilen yüklerin azaltılması durumunda, çiftli ve dörtlü ankraj grupları için minimum değer olarak verilen yatay mesafenin altına inilebilir.

Maksimum yükler aşılmamalıdır.

3) Parantez içindeki değerler içi dolu tuğlalar (Mz ve KS) için geçerlidir.

4) Üstten yüklemeli veya eğim kanıtı olan duvarcılık için geçerlidir. Serbest kenara doğru yönlendirilen kesme yükleri için geçerli değildir.

# MEMOCHEM

## STE KİMYASAL DÜBEL

### Tuğla – Performans Verileri


Ankraj gruplarında ankraj başına azaltılmış yatay boşluk ile azaltılmış izin verilen yükler

$\text{scr,N Group}_s > \text{smin}$

İkili ankraj grupları:

$\text{red F} = \text{cs} \cdot \text{F rec}$

$$\text{cs} = \frac{1}{2} (1 + s/s \text{ cr,N Group}) - 1,0$$



Dörtlü ankraj gruplar:

$\text{red F} = \text{cs1} \cdot \text{cs2} \cdot \text{F rec}$

$$\text{cs1,2} = \frac{1}{2} (1 + s_1,2/s \text{ cr,N Group}) - 1,0$$

$\text{F rec}$  = Ankraj başına izin verilen yük

$\text{red F}$  = Ankraj başına azaltılmış yük

$\text{scr,N Group}$  = Yatay mesafe

$s$  = Azaltılmış yatay boşluk

### Her bir tek tuğla için izin verilen yük [kN]

Tuğla formatı		< 4 DF	4 bis 10 DF	10DF
Üstten yükleme olmadan	maks F [kN]	1,0	1,4	2,0
Üstten yüklemeli	maks F [kN]	1,4	1,7	2,5

Bu teknik bilgi dokümanı önceki tüm baskıların yerini almaktadır. Bu belgedeki tüm tavsiyeler, değerler ve güvenlik bilgileri dikkatli araştırmalarımıza ve son laboratuvar raporlarımıza dayanmaktadır. Bu doküman büyük bir özenle derlenmiş olsa da, çok sayıdaki farklı malzeme ve uygulamalar ve de olası farklı uygulama koşulları nedeniyle elde edilen sonuçlar için **YOLDAŞ ENDÜSTRİ** sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar, kullanmadan önce ürünün kendi uygulamalarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Genel satış koşullarımız geçerlidir. **YOLDAŞ ENDÜSTRİ**, önceden haber vermemeksızın ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.